

Концентрат кремнийорганической эмульсии


Типром К

проникающий кремнийорганический состав (концентрат)

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ




Рекомендуется для обработки:



ДЕРЕВА



ШТУКАТУРКИ
НА ЦЕМЕНТНОЙ
ОСНОВЕ



БЕТОНА



СИЛИКАТ-
НОГО
КИРПИЧА



КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА

КОНЦЕНТРАТ

1:3



Препятствует
образованию
высолов



Площадь
обработки
1 л до 20 м²



Концентри-
рованный
состав,
развести водой



Увеличивает
срок службы
строительных
материалов

- не обладает запахом
- сохраняет естественную газо и воздухопроницаемость материала
- не изменяет внешний вид поверхности
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 50 мм водного столба
- снижает интенсивность загрязнения поверхности
- проникает внутрь структуры материала на глубину до 10 мм



Подробнее
о продукте

Проникающий кремнийорганический состав — концентрат (жидкость гидрофобизирующая) без запаха. Предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха, плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности, увеличивает срок службы строительных конструкций, снижает интенсивность атмосферных загрязнений.

Область применения:

Состав предназначен для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического кирпича и дерева. Также состав подходит для обработки силикатного кирпича, бетона, штукатурки и других минеральных материалов. Глубина проникновения — до 10 мм (в зависимости от пористости поверхности). Состав защищает поверхность при давлении 50 мм водного столба. Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала и не изменяет его естественный цвет. Состав для наружных и внутренних работ. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Перед нанесением рекомендуется пробная обработка небольшого участка.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением гидрофобизатора необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, грязи, мха, высолов, масляных пятен и других загрязнений;
- Перед приготовлением рабочего раствора концентрированный состав следует взболтать (размешать);
- Концентрированный состав развести водой в соотношении 3 части воды на 1 часть концентрата;
- Наносить на чистую, сухую поверхность при температуре от +5 °C до +30 °C при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (мокрый по мокрому) избегая подтёков, с интервалом не более 5 минут;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на растения и неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл). При попадании рекомендуется незамедлительно удалить следы состава сухой ветошью;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 9 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от 0 °C до +35 °C;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л до 20 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав:

смесь силан силоксанов, ПАВ, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 113-37547621-2019

Контакты:

г. Краснодар, ул. Уральская, 212/7
Тел.: +7 (861) 290 88 78
e-mail: info@penetron-krr.ru
www.penetron-krr.ru